FICHE TECHNIQUE

1. Identification du Produit

Nom commercial	Peinture Zolpan Acrylique Velours blanc – Pot de 15 L
Type de produit	Peinture intérieure acrylique mate veloutée pour murs et plafonds
Marque	Zolpan
Gamme	Natec Velours (N-42)
Référence et code barres	12269 – EAN 3463975409495
Référence fabricant	Z184344
Teinte	Blanc

2. Caractéristiques Dimensionnelles

Contenance	Pot de 15 litres
Rendement	8 à 10 m² par litre et par couche (9 m² en moyenne) *Conditions : fiche fabricant*
Densité	1,53 ± 0,05
Poids	24,5 kg le pot *Poids de la fiche produit Articonnex*

3. Composition Technique

Base chimique	Acrylique, phase aqueuse
Aspect du film	Mat velouté (brillance spéculaire < 5 sous 60°)
COV	Valeur limite UE de la catégorie A/a : 30 g/L (2010). Ce produit contient moins de 1 g/L.
Empreinte carbone	0,383 kg CO2 équivalent par unité fonctionnelle (1 m² en 2 couches) *NF EN 15804+A2 ; FDES individuelle sur la base INIES*

4. Usage, Conformité et Origine

Destination	Murs et plafonds intérieurs ; travaux neufs et d'entretien
Séchage	Sec : 1 h. Recouvrable : 4 h (5 h en application mécanisée) *À 23 °C et 50 % HR ; retardé par temps froid et humide*
Classification	NF T36-005 : famille I, classe 7b2
Labels	NF Environnement (NF 130) ; émissions dans l'air intérieur : A+
Conservation	24 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur
Marquage CE / DoP	Information non disponible *Aucune déclaration de performances au dossier*
Provenance	Achat direct fabricant
Origine contrôlée	Fabricant certifié, usine auditée et tracée
Sources	Fiche technique Natec Velours N-42 (10/2025) du fabricant, consultée le 18/11/2026

5. Conseils de Mise en Œuvre

Application	2 couches croisées. Brosse, rouleau ou airless (buse 19 ‰). Prêt à l'emploi ; jusqu'à 5 % d'eau.
Supports	Fonds sains et absorbants : application directe. Plâtre et fonds poreux : impression Natec Prim diluée à 5-10 % (éventuellement Ermo Prim). Métaux : Primaire PAH (ferreux) ou Primaire Universel (non ferreux).
Température d'application	De 8 à 35 °C. Aérer pendant l'application et le séchage.
Nettoyage des outils	À l'eau