FICHE TECHNIQUE

1. Identification du Produit

Nom commercial	Peinture Zolpan Extérieur blanc – Pot de 15 L
Type de produit	Peinture de façade acrylique et siloxane haute durabilité, classe D2
Marque	Zolpan
Gamme	Natec Peinture 08
Référence et code barres	12270 – EAN 3997340039562
Référence fabricant	Z164995
Teinte	Blanc (base Blanc/PA) *Système à teinter : Blanc/PA, bases ME et TR ; 100 % du nuancier Façade Cromology*

2. Caractéristiques Dimensionnelles

Contenance	Pot de 15 litres *Le fabricant propose aussi 5 L en Blanc/PA*
Rendement	Environ 7 m² par litre et par couche (250 g/m² par couche) *Supports lisses ; prévoir une majoration pour les supports à relief*
Densité	1,65 ± 0,1
Poids	26 kg le pot *Poids de la fiche produit Articonnex*

3. Composition Technique

Base chimique	Acrylique et siloxane
Extrait sec	70 ± 2 %
COV	39 g/L. Valeur limite UE de la catégorie A/c : 40 g/L (2010).
Empreinte carbone	0,613 kg CO2 équivalent par unité fonctionnelle (1 m² en 2 couches) *NF EN 15804+A2 ; FDES individuelle sur la base INIES*

4. Usage, Conformité et Origine

Destination	Protection et décoration des façades ; travaux neufs et de rénovation
Propriétés	Haut pouvoir couvrant ; belle blancheur ; protection durable des façades ; forte adhérence ; microporeuse
Supports	En bon état : béton et dérivés, enduit de ciment, enduit de liant hydraulique, béton banché ragréé si nécessaire, anciennes peintures adhérentes. Exclus : peinture polyuréthane ou époxy.
Séchage	Sec : 3 h environ. Recouvrable : 12 h *À 23 °C et 50 % HR ; retardé par temps froid et humide*
Classification	NF T36-005 : famille I, classe 7b2 / 10c ; NF T34-722 : classe D2 ; EN 1062-1 : E3 V2 W3 A0
Conservation	2 ans en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Marquage CE / DoP	Information non disponible *Aucune déclaration de performances au dossier*
Provenance	Achat direct fabricant
Origine contrôlée	Fabricant certifié, usine auditée et tracée
Sources	Fiche technique Natec Peinture 08 N-014 (16/04/2026) du fabricant, consultée le 18/11/2026

5. Conseils de Mise en Œuvre

Application	2 couches, après environ 24 h d'attente suivant la préparation du support. Sur supports à relief : diluer toutes les couches à 5 % d'eau environ.
Préparation des supports	Fonds sains, secs, cohérents et propres. Supports neufs : une couche de Natec Peinture 08 diluée à 10 % d'eau pour réguler l'absorption. Fonds nus, poreux ou érodés, anciens revêtements : une couche de Natec Thixo diluée à 5 % ou une couche de Zolpafix 100.
Outils	Rouleau texturé long ou mèche (supports à relief), brosse, matériel de projection. Nettoyage à l'eau, immédiatement après usage.
Conditions	Température ambiante et de support supérieure à 5 °C (précautions au-delà de 35 °C) ; support sec, non condensant et non gelé ; ne pas appliquer sur surfaces soumises à stagnation d'eau.
Teintes soutenues	Les teintes de coefficient d'absorption solaire > 0,7 ne sont pas admises en façade exposée. Peinture foncée : appliquer la finition sur une couche blanche.