FICHE TECHNIQUE

1. Identification du Produit

Nom commercial	Lasure opacifiante Tollens Toll Azur Opaque blanc – Pot de 3 L
Type de produit	Lasure opacifiante satinée, aux résines acryliques pures en phase aqueuse
Marque	Tollens – Toll Azur Opaque
Classification	AFNOR NF T 36-005 : famille I, classe 7b2
Référence et code barres	12879 – EAN 3463975058136
Référence fabricant	3T22090
Teinte	Blanc *Teintes sur demande à partir du blanc calibré (60 teintes de la carte Toll Azur Opaque)*

2. Caractéristiques Dimensionnelles

Contenance	Pot de 3 litres *Le fabricant propose 1 L, 3 L et 10 L*
Rendement	Bois raboté : 8 à 13 m² par litre. Bois non raboté : 4 à 8 m² par litre *Norme NF T 30-073 ; selon la nature du fond et le mode d'application*
Masse volumique	1,26 kg/L
Poids	3,9 kg le pot *Poids de la fiche produit Articonnex*

3. Composition Technique

Extrait sec	45 % en poids ; 31 % en volume
Aspect du film	Tendu, satiné mat (brillant spéculaire 19° sous 60°)
COV	Valeur limite UE de la catégorie A/e : 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 129 g/L.
Classe d'émissions dans l'air intérieur	Information non disponible
Empreinte carbone	0,664 kg CO2 équivalent par unité fonctionnelle (1 m² en 2 couches) *NF EN 15804+A2 ; FDES individuelle sur la base INIES*

4. Usage, Conformité et Origine

Destination	Protection et décoration de la plupart des bois ; travaux neufs et rénovation
Propriétés	Protège contre les intempéries ; microporeux et souple, laisse respirer le bois ; protection préventive du film contre les algues et les champignons
Séchage	Hors poussière : 30 min. Sec : 2 h. Recouvrable : 6 h. Sec dur : 24 h *À 20 °C et 65 % d'humidité relative*
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux (fiche de données de sécurité disponible)
Conservation	24 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur
Provenance	Achat direct fabricant
Origine contrôlée	Fabricant certifié, usine auditée et tracée
Sources	Fiche technique Toll Azur Opaque du fabricant (avril 2025), consultée le 18/11/2026

5. Conseils de Mise en Œuvre

Application	Brosse ou rouleau. Prêt à l'emploi ; dilution jusqu'à 10 % à l'eau. Brasser avant emploi.
Supports	Bois et dérivés (sauf iroko, doussié, teck, western red cedar…) ; bois revêtus d'une ancienne lasure microporeuse adhérente. Préparation selon le DTU 59.1 : dégraissage, ponçage 80 à 100, élimination du grisaillement.
Système neuf	Impression (Toll Azur Imprégnation ou Elastop Hydro Velours dilué), puis 2 couches de Toll Azur Opaque
Précautions	Ne pas appliquer sur bois gercés ni, à l'extérieur, sur surfaces horizontales ou retenant l'eau. Bois en classes de risque 4 et 5 (NF EN 335) : mise en peinture déconseillée. Aérer pendant l'application et le séchage.
Nettoyage des outils	À l'eau : racler le surplus, puis immerger dans un minimum d'eau.